BIOFA Teakolie
ook voor tuinmeubels
Art. nr. 3752

Eigenschappen
BIOFA Teakolie is een kleurloze verkoking van natuurlijke oliën en harsen voor de behandeling van het houtoppervlak van tuin- en terrasmeubels voor buitenshuis. Versterkt en verdiept de natuurlijke structuur en tint van de behandelde ondergronden en zorgt voor een openporig, zijdeglanzend en onderhoudsvriendelijk oppervlak dat het hout beschermt tegen weersinvloeden.
Geschikt als basisbehandeling, maar ook voor het onderhoud van weerbelaste tuin- en terrasmeubels uit teak- en ander tropisch hout, naald- en loofhout.

Samenstelling
Verkoking van houtolie en lijnolie, aromaatvrije, sterk gezuiverde terpentijn, lijnolie, verkoking van ricinusolie en colofoniumhars, houtolie-standolie, zinkoxide, microwas, zwellende klei, kobaltpolymeerdroger, ontschuimer, bevochtigingsmiddel, zirkonium-, calcium- en mangaandroger.

Toepassing:
1. Voorbehandeling
De ondergrond moet droog (max. 12% houtvochtigheid) en zuiver zijn, eventueel met BIOFA Verdunner 0500 reinigen. Oude lagen grondig verwijderen. Eindschuren op tuinmeubeloppervlakken met korrel 180.

2. Toepassing
BIOFA Teakolie gelijkmatig aanbrengen met borstel of rol en laten drogen. Een tweede laag met voorafgaand tussenschuren (korrel 240) verlengt de levensduur van het oppervlak en maakt het gemakkelijker te onderhouden.
Belangrijk: Absoluut een voorafgaande test uitvoeren! Niet onder 12 °C aanbrengen!
De meubels regelmatig reinigen en voor een gesloten olielaag zorgen! Eventuele schimmelvorming onmiddellijk verwijderen en wanneer nodig, maar minstens eenmaal per jaar, naoliën. In de winter beschut opslaan.
Bij de toepassing en het drogen van de producten binnenshuis moet voor een optimale circulatie van verse lucht worden gezorgd!

Behandelde meubels minstens 48 uur laten drogen alvorens ze te gebruiken.

3. Reiniging van het materiaal
Onmiddellijk na gebruik reinigen met BIOFA Verdunner 0500.

4. Onderhoud
Voor het onderhoud wordt de olie eenmaal dun met een borstel of doek aangebracht.

Droogtijd
Stofdroog na 6-10 uur, schuur- en overschilderbaar na 12 uur (20 °C/50-55% relatieve luchtvochtigheid).

Verbruik/rendement per toepassing
1e laag 70-100 ml/m² of 10-14 m²/l, 2e laag 30-50 ml/m² of 20-30 m²/l. Hangt echter sterk af van het absorptievermogen van de ondergrond.

Bewaring
Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij velvorming het vel verwijderen en de olie eventueel zeven.

Verpakking 0,150 l / 1 l / 2,50 l blik.

Gevaarsinstructies
Schadelijk voor in het water levende organismen met langetermijneffecten.

Veiligheidsinstructies
Met het product doordrenkte werkmaterialen en kleding hermetisch afgesloten in een blik bewaren of nat maken en uitgevouwen laten drogen op een niet-brandbare ondergrond – **(risico van zelfontbranding!)** Het product op zich is niet zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen houden. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. GEEN braken opwekken. Vóór gebruik het etiket lezen. Damp/nevel niet inademen. Bij spuiten voor een adequate afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen.

De informatie en aanwijzingen in het technisch gegevensblad zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet worden afgeweken, dient vooraf contact te worden opgenomen met de technische dienst van BIOFA. De algemene regels van de bouwtechniek moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid.

Bvba Biobat
Masuistraat 6, B-1000 Brussel, Internet: www.biofa.be
Tel. 02/203.41.31, Fax 02/203.42.06

Vervangt de versie van: 30.08.2013

Uitsluitend in goed verluchte ruimtes gebruiken. Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve damp-luchtmengsels ontstaan!
Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbescherming zorgen. Bij schuren een fijnstofmasker dragen! Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden. Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk!

Recyclage
Vloeibare productresten moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd. . Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd. Niet volledig geleegde en gereinigde verpakkingen moeten op dezelfde manier worden behandeld en afgevoerd als het product!

AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstoffenlijst: 08 01 11*

De informatie en aanwijzingen in het technisch gegevensblad zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet worden afgeweken, dient vooraf contact te worden opgenomen met de technische dienst van BIOFA. De algemene regels van de bouwtechniek moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid.

Bvba Biobat
Masuistraat 6, B-1000 Brussel, Internet: www.biofa.be
Tel. 02/203.41.31, Fax 02/203.42.06